RAVATHERM™ SW 80

Dämmplatten aus Steinwolle
für den Einsatz im Flachdach und in den
Industriellen Dächern

- **ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften**
- **hervorragende schalldämmende Eigenschaften**
- **nicht brennbar**
- **wasserdampfdurchlässig**
- **hydrophobiert – unempfindlich bei kurzzeitig auftretender Feuchtigkeit**
- **hergestellt aus natürlichen Rohstoffen**
- **recycelbar**

Eigenschaften		CE-Code	Norm	Einheit	RAVATHERM SW 70
Wärmeleitfähigkeit					λ_D
Dicke in mm					
50			EN 13162	W/(m·K)	0,041
60			EN 13162	W/(m·K)	0,041
80			EN 13162	W/(m·K)	0,041
100			EN 13162	W/(m·K)	0,041
120			EN 13162	W/(m·K)	0,041
Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung		CS(10)	EN 826	kPa	> 80
Zugfestigkeit		TR	EN 1607	kPa	≥ 15
Punktlast bei 5 mm Stauchung		PL(5)	EN 12430	N	> 750
Brandverhalten			EN 13501-1	Euroklasse	A1
Abmessungen	**Dicke**	T4	EN 823	mm	50–120
	Länge		EN 822	mm	2400
	Breite		EN 822	mm	1200

RAVATHERM™ SW, ist eine eingetragene Marke von RAVAGO S.A.

RAVATHERM werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gemäß Ö Norm EN 13162 für den Einsatz bei Gebäuden. Bei fachgerechter Verwendung gehen von RAVATHERM SW keine Gefahren für die Gesundheit aus.