460P60 est une membrane composée de bitume plastomère et d'une armature polyester utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche. Tant pour la nouvelle construction et la rénovation. L'armature de polyester est seulement bituminé à une façe.

Composition:	Bitume, modifié par des polymères de type APP (Atactic Polypropylène), fillers (dolomite, talc...) et une armature polyester (160gr/m²)	
Finition:	Film thermofusible à la face supérieur et armature polyester à la face inférieur.	
Mode d'application:	Fixé mécaniquement et pose indépendant sous lestage	
Emballage:	Dimensions du rouleau:	15 x 1 m
	Masse du rouleau:	+/- 30 kg
	Nombre de rouleaux par palette:	25
Agréments:	CE	

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur
Type			Membrane de bitume plastomère (APP)
Nom du produit			460P60
Description			Sous-couche bituminé à une façe
Application			♦ Sous-couche dans un système d'étanchéité multicouche ♦ Nouvelle construction et rénovation
Finition face supérieur			Film thermofusible
Finition face inférieur			Armature polyester
Longueur x largeur		m	15 x 1
Poids		kg/m²	1,8 ± 0,1
Epaisseur		mm	2 ± 0,1
Type / poids du revêtement		g/m²	Polyester / 160
Réaction au feu	EN 13501-1		F
Imperméabilité	EN 1928	kPA	≥ 60
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	N/50mm	600 / 450
Allongement à la force maximale de traction L/T	EN 12311-1	%	40 / 40
Stabilité dimensionelle L	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Résistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	N	≥ 180
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -5
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 100