Mida Tropic P 3000 460P14 est une membrane composée de bitume plastomère et d'une armature polyester, utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche ou comme pare-vapeur. Tant pour la nouvelle construction et la rénovation.

Composition:	Bitume, modifié par des polymères de type APP (Atactic Polypropylène), fillers (dolomite, talc...) et une armature polyester (160gr/m²)	
Finition:	Talc/sable à la face supérieur et film thermofusible à la face inférieur.	
Mode d'application:	Fixé mécaniquement, soudage en plein et posé indépendant sous lestage	
Emballage:	Dimensions du rouleau:	10 x 1 m
	Masse du rouleau:	+/- 40 kg
	Nombre de rouleaux par palette:	30
Agréments:	CE	

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur
Type			Membrane de bitume plastomère (APP)
Nom du produit			Mida Tropic P 3000 460P14
Description			Sous-couche soudable
Application			♦ Sous-couche dans un système d'étanchéité multicouche ♦ Pare-vapeur ♦ Nouvelle construction et rénovation
Finition face supérieur			Talc/sable
Finition face inférieur			Film thermofusible
Longueur x largeur		m	10 x 1
Poids		kg/m²	4
Epaisseur		mm	3 ± 5%
Type / poids du revêtement		g/m²	Polyester / 160
Imperméabilité	EN 1928	kPA	≥ 10
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	N/50mm	600 / 400
Allongement à la force maximale de traction L/T	EN 12311-1	%	30 / 30
Stabilité dimensionelle L	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Résistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	N	≥ 180
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -5
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 130