

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum mit rauer Oberfläche, zum Verputzen geeignet





- **Platten mit glatten Kanten**
- **raue Oberfläche für gute Haftung für Kleber und Putz**
- **für innen- und außenliegende Dämmung (Wärmebrücken, Sockel)**

RAVATHERM™ XPS, und RAVATHERM™ XPS X sind frei von HBCD. RAVATHERM™ XPS, und RAVATHERM™ XPS X werden mit CO_2 als Treibmittel hergestellt und sind somit auch frei von halogenierten Treibmitteln wie FCKW, HFCKW und HFKW.

TM Trademark of RAVAGO SA

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Eigenschaften		CE-Code	Norm	Einheit	Wert
Zellinhalt					Luft
Dichte			DIN EN 1602	kg/m³	33
Wärmeleitfähigkeit					λD
Dicke in mm	20		DIN EN 13164	W/(m·K)	0,033
	30				0,033
	40				0,033
	50				0,033
	60				0,033
	80				0,033
	100				0,033
	120				0,033
	140				0,035
	160				0,035
	180				0,035
	200				0,035
Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung		CS(10\Y)	DIN EN 826	kPa	250
Zugfestigkeit		TR	DIN EN 1607	kPa	200
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient				mm/(m·K)	0,07
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- (70°C) und Feuchtebedingungen 90%		DS(70/90)	DIN EN 1604	%	<5
Brandverhalten			DIN EN 13501-1	Euroclass	E
Abmessungen	Dicke	Toleranzen	DIN EN 823	mm	20 (Klasse T2)
	Breite		DIN EN 822	mm	600
	Länge		DIN EN 822	mm	1250
Kantenausbildung					glatte Kante
Oberflächenbeschaffenheit					gefräst
Anwendungsgebiete			DIN 4108-10		WAB, WAP, WI

CE-Code: XPS – EN 13164 – T2 – CS(10\Y)200 – DS(70,90) – TR200

Hinweis: Die Empfehlungen in Bezug auf Anwendungsmethoden und Gebrauch der Produkte beruhen auf der von RAVAGO erworbenen Erfahrung und Kenntnis der Eigenschaften von RAVATHERM Dämmplatten und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es wird hierdurch jedoch keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Systeme oder Anwendungen übernommen. Eine Freistellung von Patentansprüchen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Dieses Dokument stellt keine Verkaufsspezifikation dar. Die Angaben in diesem Prospekt stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar und werden nicht zum Inhalt eines Kaufvertrages. Pflichten und Haftung in Bezug auf den Verkauf von RAVATHERM Produkten bestimmen sich ausschließlich nach dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag. **https://www.ravagobuildingsolutions.com/ch**

TM Trademark of RAVAGO SA