RAVATHERM XPS

		ALT		NEU
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 [W/mK] für Anwendungen Perimeter Wand, Perimeter Boden, und Umkehrdach nach DIN 4108-2		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 [W/mK] für Anwendungen Perimeter Wand, Perimeter Boden, und Umkehrdach nach DIN 4108-2
Produkt	**Dicke [mm]**	**einlagig**		**einlagig**
RAVATHERM™ XPS 300 SL	30	0,034		0,034
	40	0,034		0,034
	50	0,034		0,034
	60	0,034		0,034
	80	0,034		0,034
	100	0,035		0,035
	120	0,035		0,035
	140	0,037	→	**0,036**
	160	0,037	→	**0,036**
	180	0,037	→	**0,036**
	200	0,037	→	**0,036**
RAVATHERM™ XPS X 300 SL	60	0,032		0,032
	80	0,032		0,032
	100	0,033	→	**0,032**
	120	0,033	→	**0,032**
	140	0,033	→	**0,032**
	160	0,033	→	**0,032**
	180	0,033	→	**0,032**
	200	0,033	→	**0,032**
RAVATHERM™ XPS 500 SL	40	0,035		0,035
	50	0,035		0,035
	60	0,035		0,035
	80	0,036		0,036
	100	0,036		0,036
	120	0,036		0,036
	140	0,037	→	**0,036**
	160	0,037	→	**0,036**
	180	0,037	→	**0,036**
	200	0,037	→	**0,036**