

## Technisches Datenblatt

PERIMATE™ DI-AP

Eigenschaften	CE Code	Norm	Einheit	Wert	
Dichte		EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	33	
Wärmeleitfähigkeit	50 60 80 100 120 140	EN 13164	W/m.K	λD	λBem
		EN 13164	W/m.K	0,033	0,034
		EN 13164	W/m.K	0,033	0,034
		EN 13164	W/m.K	0,033	0,034
		EN 13164	W/m.K	0,034	0,035
		EN 13164	W/m.K	0,034	0,035
Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung <sup>1</sup>	CS(10\Y)	EN 826	kPa	300	
Elastizitätsmodul		EN 826	kPa	< 50 mm	12000
		EN 826	kPa	≥ 50 mm	20000
Langzeit-Kriechverhalten (50 Jahre) bei 2% Stauchung	CC(2/1.5/50)σ	EN 1606	kPa	-	
Rechnerischer Bemessungswert der Druckspannung f <sub>CD</sub> unter Gründungsplatten		all. Bauartgenehmigung	kPa	-	
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	WL(T)	EN 12087	%	0,7	
Wasseraufnahme durch Diffusion	WD(V)	EN 12088	%	< 50 mm	3
				50 - 79 mm	2
				≥ 80 mm	1
Wasseraufnahme nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	FTCD	EN 12091	%	2	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur(70°C)- und Feuchtebedingungen 90%	DS(70,90)	EN 1604	%	< 5	
Verformung bei definierter Druck- (40kPa) und Temperaturbeanspruchung (70°C)	DLT(2)5	EN 1605		-	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient		-	mm/(m.K)	0,07	
Brandverhalten Euroklasse		EN 13501-1	Euroclass	E	
Abmessungen	Dicke Breite Länge	Toleranzen T1	EN 823	mm	50 - 140
			EN 822	mm	600
			EN 822	mm	1250
Kantenausbildung				Stufenfalz	
Oberflächenbeschaffenheit				Gerillt mit Vlies	
<b>CE-KENNZEICHNUNG: XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - DS(70,90) - WD(V)3/2/1 - WL(T)0.7 - FTCD2</b>					

<sup>1</sup> In Dickenrichtung gemessen

Das Material muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden und darf weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen ausgesetzt sein

Hinweise: Die Empfehlungen in Bezug auf Anwendungsmethoden und Gebrauch der Produkte beruhen auf der von RAVAGO erworbenen Erfahrung und Kenntnis der Eigenschaften von RAVATHERM Dämmplatten und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es wird hierdurch jedoch keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Systeme oder Anwendungen übernommen. Eine Freistellung von Patentansprüchen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Dieses Dokument stellt keine Verkaufsspezifikation dar. Die Angaben in diesem Prospekt stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar und werden nicht zum Inhalt eines Kaufvertrages. Pflichten und Haftung in Bezug auf den Verkauf von RAVATHERM Produkten bestimmen sich ausschließlich nach dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag.