

RAVAPROOF AVIPGLOSS

Ανιονικό Ασφαλτικό Γαλάκτωμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RAVAPROOF AVIPGLOSS** είναι ένα χαμηλού ιξώδους στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στο υπόστρωμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **RAVAPROOF AVIPGLOSS** είναι κατάλληλο για την προστασία διαφόρων τύπων επιφανειών όπως σκυρόδεμα και χάλυβας, υπόγεια, θεμέλια και τοίχοι αντιστήριξης και κάθετες επιφάνειες από την υγρασία. Δημιουργεί στεγανωτική και προστατευτική επίστρωση σε στέγες, βεράντες, σιλό και οριζόντιες επιφάνειες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές συντήρησης ασφαλτικών μεμβρανών. Επιπλέον χρησιμοποιείται ως φιλικό προς το περιβάλλον αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Δεν επηρεάζεται από οξέα χαμηλής συγκέντρωσης και αλκαλικά διαλύματα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άσφαλτος, πρόσθετα και νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **RAVAPROOF AVIPGLOSS** διατίθεται σε πλαστικές συσκευασίες των 5 και 17kg βαρέλια των 200kg.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Καφέ σκούρο / μαύρο
Οσμή	Ελαφριά / Άοσμο
pH	~ 8-9 (25°C)
Ιξώδες	50-150cP (sp.4,5 RPM, 25°C)

Πυκνότητα	1,0-1,05 g/cm ³ (ELOT EN ISO 2811)
Περιεκτικότητα σε στερεά	52-58 % w/w
Περιεκτικότητα σε νερό	42-48 % w/w
Σημείο Βρασμού	>100 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C με +35 °C

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια ή άλλα σαθρά υλικά. Εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, σταυρωτά μεταξύ τους αφήνοντας να στεγνώσει η πρώτη από τη δεύτερη. Το **RAVAPROOF AVIPGLOSS** μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα ή με ψεκασμό. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασιακές συνθήκες +5°C έως +35°C ενώ δεν επιτρέπεται η εφαρμογή αν επικείται βροχόπτωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες, την υφή της επιφάνειας και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενδεικτική κατανάλωση σε επιφάνειες σκυροδέματος: 0,2-0,3 kg/m² για κάθε στρώση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός ενός (1) ετους από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C.

Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση.

Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ATHENS
Head Office
115, Neratziotissis str., Maroussi
15124, Athens, Greece
Tel.: +30 214 400 8 400

INOFYTA
Distribution Center
55th km National Road Athens-Lamia
32011, Inofyta, Viola
Tel.: +30 22620 32 566

N.ARTAKI EVIA
Rooftile Plant
Profitis Ilias
34600, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Viotias
Tel.: +30 22620 72083

INOFYTA
Metal Profiles Plant
Thessi Kokkinoxoma
32011, Inofyta Viotias
Tel.: +30 22620 56214

Business Registered Number (GEMI): 363401000

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr

RAVAPROOF ANIPGLOSS

Ανιονικό Ασφαλτικό Γαλάκτωμα



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων

Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008.

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

The information contained in this publication of RAVAGO HELLAS SA is believed to be accurate and provided in good faith, based on our current knowledge and experience, when the products are stored, used, and applied under the prescribed conditions. Nevertheless, is up to the Users to satisfy the suitability of the product for their own specific purpose.



ATHENS
Head Office
115, Neratziotissis str., Maroussi
15124, Athens, Greece
Tel.: +30 214 400 8 400

Business Registered Number (GEMI): 363401000

INOFYTA
Distribution Center
55th km National Road Athens-Lamia
32011, Inofyta, Viotia
Tel.: +30 22620 32 566

Website: www.ravagohellas.gr

N.ARTAKI EVIA
Rooftile Plant
Profilis Ilias
34600, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Viotias
Tel.: +30 22620 72083

Email: info@ravagohellas.gr

INOFYTA
Metal Profiles Plant
Thessi Kokkinoxoma
32011, Inofyta Viotias
Tel.: +30 22620 56214