

Φύλλο τεχνικών δεδομένων

Θερμική Αντίσταση R _D	Πάχος (mm)	30	40	50	60	70	80	100				
	R _d m ² .K/W	1.00	1.35	1.65	2.00	2.35	2.65	3.35				
Ιδιότητες		Αξία			Μονάδα			Πρότυπο		Κωδικός CE		
τυπική πυκνότητα		32			kg/m ³			EN 1602				
Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ _d)		0.030			W/m.K			EN 13164		λ _D		
Αντοχή σε συμπίεση. Ελάχιστη θλιπτική τάση για συμπίεση του πάχους κατά 10 % (kPa)		200			kPa			EN 826		CS(10Y)		
Μέτρο ελαστικότητας		-			MPa			EN 826				
Αντοχή στον ερπυσμό - μέγιστη, μετά από από 50 χρόνια < 2%, παραμόρφωση σC		NPD			kPa			EN 1606		CC(2/1.5/50)σ		
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών		150			-			EN 12086		MU		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα με ολική εμβάπτιση		NPD			%			EN 12087		WL(T)		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα μέσω διάχυσης		NPD			%			EN 12088		WD(V)		
Μακροχρόνια υδροαπορροφητικότητα στη διάχυση υδρατμών, μετά από κύκλους πήξης / τήξης		NPD			%			EN 12091		FTCD		
Διαστασιολογική σταθερότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας (70°C) και υγρασίας (90%rh)		< 5			%			EN 1604		DS(70,90)		
Διαστασιολογική σταθερότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου συμπίεσης (40kPa) και θερμοκρασίας (70°C)		NPD						EN 1605		DLT(2)5		
Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής (τυπική τιμή)		0.07			mm/(m.K)			-		-		
Αντίσταση στη φωτιά		E			Euroclass			EN 13501-1				
Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας		-50/+75			°C			-				
Όρια ανοχών	Πάχος	-2/+2			< 50 mm			mm		EN 823		T1
	Πάχος	-2/+3			50 - 120 mm			mm		EN 823		
	Πάχος	-2/+6			> 120 mm			mm		EN 823		
	Πλάτος	-3/+3						mm		EN 822		
	Μήκος	-10/+10						mm		EN 822		
Διαστάσεις πλακών	Πάχος	30 - 100						mm		EN 823		
	Πλάτος	600						mm		EN 822		
	Μήκος	2500						mm		EN 822		
Διαμόρφωση άκρων πλάκας		Διαμόρφωση L στο μήκος, Διαμόρφωση I στο πλάτος										
Επιφάνεια πλάκας		Επιδερμίδα										
CE CODE:		XPS - EN 13164 - T1 - CS(10Y)200 - DS(70,90)										



Η ποιότητα των προϊόντων RAVATHERM XPS είναι εξασφαλισμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13164 και EN 13172. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τον τύπο και τη συχνότητα των μετρήσεων που εκτελούνται τόσο από ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα ιδρύματα, όσο και από εργαστήρια του RAVAGO.

Νσημείωση: Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεν αντιπροσωπεύουν ακριβείς προδιαγραφές πωλήσεων. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται μπορεί να διαφέρουν. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν παρασχεθεί με καλή πίστη, ωστόσο δεν συνεπάγονται καμία ευθύνη, εγγύηση ή διασφάλιση της απόδοσης του προϊόντος. Είναι ευθύνη του αγοραστή να προσδιορίσει κατά πόσον τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για την επιθυμητή εφαρμογή και να εξασφαλίσει ότι ο τόπος εργασίας και ο τρόπος εφαρμογής συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν χορηγείται με το παρόν άδεια για τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν αγοράζετε προϊόντα, συνιστούμε να ακολουθείτε τις πιο πρόσφατες προτάσεις και συστάσεις.