TECHNICAL DATA SHEET

RAVAPROOF™ VAPOR

VAPOR AL-45 SAND, SBS

Modifikáció	Elasztomer
Hordozó réteg	Alumíniumkasírozott üvegfátyol hordozó
Felső felületképzés:	Finomhomok szórás
Alsó felületképzés:	PE fólia

CE

EN 13707 - EN 13969 - EN 13970

Vizsgálat megnevezése	Szabvány	Mértékegység	Tűrés	Érték
Látható hibák	EN 1850-1	-	-	Nincs
Vastagság	EN 1849-1	mm	±0,2	4
Hosszúság	EN 1848-1	m	min(-0,03)	8
Szélesség	EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Egyenesség	EN 1848-1	-	-	Megfelel
Vízzáróság (10 kPa nyomáson)	EN 1928 Mt.A	-	-	Megfelel
Vízzáróság (60 kPa nyomáson)	EN 1928 Mt.B	-	-	Megfelel
Páraáteresztési tulajdonságok	EN 1931	Sd (m)	>	1500
Mérettartósság		µ	>	450000
Hideghajlíthatóság	EN 1107-1	%	≤	0,6
Hőállóság (magas hőmérsékleten)	EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-15
Szakítóerő (hossz-/keresztirányban)	EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	100
Szakadási nyúlás (hossz-/keresztirányban)	EN 12311-1	N/50mm	±50%	600/300
Ütésállóság	EN 12311-1	%	±2	3/3
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12691 Mt.A	mm	min	350
Átlapolások nyírószilárdsága	EN 12730 Mt.A	kg	min	5
Átlapolások lehúzási ellenállása	EN 12317-1	N/50mm	±50%	100
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hossz-/keresztirányban)	EN 12316-1	N/50mm	-	NPD
Tűzvédelmi osztály	EN 12310-1	N	-	NPD
Külső tűzhatás elleni viselkedés	EN 11925-2	class	-	NPD
Alakstabilitás ciklikus hőmérsékletváltozás hatására	ENV 1187-2	class	-	NPD
Vízzáróság nyújtás után	EN 1108	%	-	NPD
Gyökérállóság	EN 13897	-	-	NPD
Mesterséges öregítést követő hideghajlíthatóság	EN 13948	-	-	NPD
Mesterséges öregítést követő hőállóság	EN 1296 + EN 1109	°C	-	NPD
Mesterséges öregítést követő vízzáróság (60 kPa nyomáson)	EN 1296 + EN 1110	°C	-	NPD
Palaőrlemény tapadása	EN 1296 + EN 1928	-	-	NPD
Vegyszerállóság	EN 12039	%	-	NPD
Veszélyes anyagok	EN 1847	-	-	NPD
Dangerous substances	…	-	-	Nincs

TÁROLÁS:
1. A tekercseket mindig álló helyzetben kell tárolni és szállítani.
2. A vízszigetelő lemez raklapokat nem szabad egymásra helyezni, és nehéz tárgyakat sem szabad rájuk rakni.
3. A bitumenes lemezeket zárt helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet +5 °C felett van. Nem szabad kültéren tárolni, mivel a raklapokat közvetlen napsugárzás érheti. Hőforrásoktól távol kell tartani.
4. A lemeztekercseket fedés nélkül nem szabad kültéren tárolni. Magas hőmérséklet hatására a poliészter hordozójú lemezek hosszirányban zsugorodhatnak, keresztirányban pedig tágulhatnak.
5. A bitumenes lemezek ajánlott eltarthatósági ideje 12 hónap. Ezt követően előfordulhat, hogy a termék már nem teljesíti a megadott műszaki értékeket.
6.Nem megfelelő tárolási körülmények esetén az eltarthatósági idő tovább csökkenhet.

Megjegyzés: A tekercshossz a piac és a csomagolási konfiguráció függvényében változhat. Ez nem befolyásolja a deklarált teljesítményértékeket

Nyilvántartási szám / Revíziószám / Dátum:
TDS1013416 / Rev01 / 08.07.2026

Ravago Center Moerenstraat 85A
2370 Arendonk, Belgium 08