

Parozábrany DuPont™ AirGuard®

Membrány pre regulácia priepustnosti vodnej pary

Vyhlásenie o parametroch (DoP)

Označenie produktu	Obchodný názov DuPont™	DoP
8327AD	AirGuard® Sd5	DOP-8327AD-03 SK-2021
8314X	AirGuard® Reflective E	DOP-8314X-05 SK-2021
2009B	AirGuard® Smart	DOP-2009B-02 SK-2021

Technické listy (TDS) a Vyhlásenie o parametroch (DoP) k produktom DuPont nájdete aj na stránkach výrobcu.



www.ravago.sk

Tyvek® AirGuard®

9.12.2021



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP-8327AD-03

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
8327AD DuPont™ AirGuard® Sd5
- Zamýšľané použitie/použitia:
Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013
- Výrobca:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Splnomocnený zástupca:
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3
- Harmonizovaná norma:
EN 13984:2013
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
KIWA TBU DE (NB 0799)
- Deklarované parametre:
Harmonizované technické špecifikácie

EN 13984:2013

Základné charakteristiky			Parametre		
VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNY	MINIMÁLNY	MAXIMÁLNY
Priepustnosť vodnej pary (sd)	EN 1931	m	5	2	8
Špecifická hmot. prestúpenej	EN 1931	kg / (m² s)	0,8E-7	0,5E-7	2,04E-7
Správanie sa po umelom stárnutí:					
Priepustnosť vodnej pary	EN 1931	vyhovuje / nevyhovuje	Vyhovuje	-	-
Odolnosť proti prieniku vody	EN 1928 (A)	vyhovuje / nevyhovuje	Vyhovuje	-	-
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	trieda	E	-	-
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	N/50mm	200	150	-
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	%	40	25	-
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	EN 12311-2	N/50mm	175	120	-
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	%	40	25	-
Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere	EN 12310-1	N	210	170	-
Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere	EN 12310-1	N	220	170	-
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	(+)	-	-
Sila spoja	EN 12317-2	N/5cm	(+)	-	-
Správanie sa po alkalickej skúške:					
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	(+)	-	-
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	(+)	-	-

(+): Nie je klasifikované

Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 26/08/2021


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP-8314X-05



- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
8314X DuPont™ AirGuard® Reflective E
- Zamýšľané použitie/použitia:
Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013
- Výrobca:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Splnomocnený zástupca:
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3
- Harmonizovaná norma:
EN 13984:2013
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
NB 1396, NB 1301
- Deklarované parametre:
Harmonizované technické špecifikácie

EN 13984:2013

Základné charakteristiky			Parametre		
VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNY	MINIMÁLNY	MAXIMÁLNY
Priepustnosť vodnej pary (sd)	EN 1931	m	2400	1500	-
Špecifická hmot. prestúpenej	EN 1931	kg / (m² s)	1,73E-10	-	2,77E-10
Správanie sa po umelom stárnutí:					
Priepustnosť vodnej pary	EN 1931	vyhovuje / nevyhovuje	Vyhovuje	-	-
Odolnosť proti prieniku vody	EN 1928 (A)	vyhovuje / nevyhovuje	Vyhovuje	-	-
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	trieda	E	-	-
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	N/50mm	190	150	-
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	%	20	7	-
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	EN 12311-2	N/50mm	170	130	-
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	%	30	15	-
Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere	EN 12310-1	N	280	210	-
Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere	EN 12310-1	N	300	210	-
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	(+)		
Sila spoja	EN 12317-2	N/5cm	(+)		
Správanie sa po alkalickej skúške:					
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	(+)		
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	(+)		

(+): Nie je klasifikované

Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 21/09/2021


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP-2009B-02



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2009B DuPont™ Tyvek® AirGuard® Smart

2. Zamýšľané použitie/použitia:
Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013

3. Výrobca:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:
EN 13984:2013
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
KIWA TBU DE (NB 0799)

7. Deklarované parametre:
Harmonizované technické špecifikácie EN 13984:2013

Základné charakteristiky			Parametre		
VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNY	MINIMÁLNY	MAXIMÁLNY
Označenie výrobku podľa EN 13984	-	-	B	-	-
Priepustnosť vodnej pary (sd)	EN 1931	m	13	8	18
Špecifická hmot. prestúpenej	EN 1931	kg / (m² s)	3,16E-08	5,14E-08	2,28E-08
Správanie sa po umelom stárnutí:					
Priepustnosť vodnej pary	EN 1931	vyhovuje / nevyhovuje	(+)	-	-
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	trieda	E	-	-
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	N/50mm	390	330	-
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	%	16	12	-
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	EN 12311-2	N/50mm	380	330	-
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	%	19	14	-
Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere	EN 12310-1	N	75	45	-
Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere	EN 12310-1	N	65	40	-
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	(+)	-	-
Sila spoja	EN 12317-2	N/5cm	-	280	-
Správanie sa po alkalickej skúške:					
Predĺženie v pozdĺžnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	pass	-	-
Predĺženie v priečnom smere	EN 12311-2	vyhovuje / nevyhovuje	pass	-	-

(+): Nie je klasifikované

Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 08/09/2021


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.