

# RAVAPROOF™

## RUBY G 3MM

Bitüm Yapısı	Plastomerik Bitüm	 <b>TS EN 13707 &amp; TS EN 13969</b>		
Donatı Tipi	Camtülü			
Üst Yüzey Kaplama	Polietilen Film			
Alt Yüzey Kaplama	Polietilen Film			
Test Adı	Metot	Birim	Tolerans	Değer
Görsel Kusurlar	TS EN 1850-1	Var/Yok		Yoktur
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2	3
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	10
Genişlik	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Doğrusallıktan Sapma	TS EN 1848-1			Geçer
Su Geçirmezlik (10kPa)	TS EN 1928 Mt.A			Başarılı
Su Geçirmezlik (Tip A*:2kPa, Tip T:60kPa)	TS EN 1928 Mt.A*/ Mt.B			Başarılı*
Boyutsal Kararlılık	TS EN 1107-1	%		NPD
Soğukta Bükülgenlik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-5
Akmaya Dayanım	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	110
Çekme Özellikleri (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50mm	±50%	300/200
Kopma Uzaması (Boy/En)	TS EN 12311-1	%	±1	2/2
Darbeye Karşı Dayanım	TS EN 12691 Mt.A	mm	min	200
Statik Yüklere Karşı Dayanım	TS EN 12730 Mt.B	Kg	min	5
Ek Yeri Kaymaya Karşı Dayanım	TS EN 12317-1	N/50mm		NPD
Ek Yeri Ayrılmaya Karşı Dayanım	TS EN 12316-1	N/50mm		NPD
Yırtılmaya Karşı Direnç (çivi ile)	TS EN 12310-1	N	±50%	85
Yangına Tepki	TS EN 11925-2	Sınıf		E
Dıştan Yangın Etkisine Karşı Davranış	ENV 1187-2	Sınıf		NPD
Sıcaklık Çevrimi Altında Şekilsel Kararlılık	TS EN 1108	%		NPD
Su Buharı Özellikleri	TS EN 1931		min	20 000
Germenden Sonra Su Geçirmezlik	TS EN 13897			NPD
Bitki Kökü Dayanımı	EN 13948			NPD
Yapay Yaşlandırma+ Soğukta Bükülgenlik	TS EN 1296/TS EN 1109	°C		NPD
Yapay Yaşlandırma+Akmaya Dayanım	TS EN 1296/TS EN 1110	°C		NPD
Yapay Yaşlandırma + Su Geçirmezlik ( Tip A:2kPa*, Tip T:60kPa)	TS EN 1296/ TS EN 1928 Mt.A*/ Mt.B			Başarılı*
Granüllerin Yapışması	TS EN 12039	%		NPD
Kimyasallara Karşı Dayanım	TS EN 1847			NPD
Tehlikeli Maddeler	...	Var/Yok		Yoktur

NPD : No Performance Defined (Değer belirtilmemiştir)